



IMPERCRETE® GOLD MARMOL Y GRANITO

Mortero adhesivo de Alto Desempeño modificado con látex para porcelanato, mármol y granito

Mezcla predosificada de cemento portland, arenas con granulometría controlada, modificado con ALTO contenido de resina látex

USOS

Para adherir mármol, granito, piedra coralina y travertino sobre superficies de concreto, ladrillo, azulejo, fibrocemento, cerámica prefabricado, plywood y gypsum resistente al agua en superficies horizontales y verticales.

CERAMICA, PORCELANATO Y PIEDRA NATURAL



ANSI 118.15 MORTERO ALTO DESEMPEÑO
CON ADITIVOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

IMPERCRETE® GOLD

MARBLE AND GRANITE LATEX MODIFIED HIGH STRENGTH THIN SET MORTAR
MORTERO ADHESIVO MODIFICADO CON LATEX PARA PORCELANATO, MARMOL Y GRANITO

DISEÑADO PARA

Lograr una adhesión de alto desempeño específicamente de mármol, granito, travertino, coralina, otras piedras naturales y porcelanato sobre todo tipo de superficies

SPECIALY DESIGNED FOR

High performance setting of marble, granite, travertine, coralline, other natural stones and porcelain tiles on every surfaces



MARMOL Y GRANITO

Clasificado para mármol y granito
Ultra adhesiva
Para pisos y paredes
En exteriores e interiores

Marble and granite bonding
Ultra adhesive strength
For floor and wall
In exterior and interior

88 lb
40 kg

88 lb
40 kg



DATOS TECNICOS

- Cumple: Norma ANSI 118.15/118.4
- Tiempo Abierto: ≥ 50 minutos
- Tiempo de Corrección: 20 minutos
- Resistencia Compresión: 225 kg/cm
- Adherencia 7 Días: 19.9 kg/cm
- Adherencia 28 Días: 28.9 kg/cm
- Rinde: 2.0-7.0m² por saco de 20Kg
- Presentación: Saco de 20Kg
- Color: Gris y Blanco

VENTAJAS

- Máxima adherencia, contiene polímeros de látex de última generación.
- Excelente desempeño sobre superficies de madera contrachapada
- Para pisos y paredes
- Fácil de usar solo agregue agua
- Excede la norma ANSI 118.4, 118.11 y 118.15 mortero para piezas de baja absorción, mármol y granito
- Para interiores y exteriores



We are an American Concrete Institute member



Our products meets American National Standards Institute



We exceed American Society Testing and Materials specification



Developed and made with The United States of America Technology



IMPERCRETE® GOLD

Mortero adhesivo de Alto Desempeño
modificado con látex para porcelanato,
mármol y granito

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar nivelada, limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Si la superficie supera los 27°C, humedézcala con agua para bajar la temperatura antes de colocar el mortero. Humedezca la superficie y el revestimiento antes de la instalación, pero remueva cualquier exceso de agua antes de aplicar el mortero. Superficies de fibrocemento deben ser selladas con IMPERCRYL®

Mezclado:

Añada IMPERCRETE® GOLD MARMOL Y GRANITO a 4.0 litros agua limpia. Mezcle por medios mecánicos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Utilice un taladro de bajas revoluciones (300 rpm) y un mezclador para morteros y revestimientos. Déjelo reposar 5 minutos. Vuelva a batir antes de usarlo. Nunca añada más agua o IMPERCRETE® GOLD MARMOL Y GRANITO a la mezcla luego que ésta haya reposado. Si se endurece durante su uso, sólo vuélvala a batir para obtener su plasticidad original.

Colocación:

Coloque conforme a la norma ANSI A108.5. Extienda suficiente IMPERCRETE® GOLD MARMOL Y GRANITO con la parte lisa de la llaneta para producir una capa de mortero de un grosor adecuado según el tamaño del diente de la llaneta. Peine el mortero en una sola dirección con la parte dentada de la llaneta. Las estrías del mortero deben mantener su forma. No aplique más producto del que pueda cubrir con revestimiento en 10 minutos. Coloque la placa/pieza con moderada presión antes que el mortero desarrolle una película en su superficie. Si esto sucede, simplemente retire el producto, mézclelo con mortero fresco y vuélvalo a aplicar.

Presione usando un movimiento perpendicular a las estrías del IMPERCRETE® GOLD MARMOL Y GRANITO para aplastarlas y obtener una distribución uniforme del pegamento. El uso de ventosas es recomendable. Aplique mortero en la parte posterior de las placas/piezas para procurar que al menos el 95% esté cubierto con mortero. Puede ajustar la posición de la placa/pieza sólo durante los siguientes 5 minutos. Limpie inmediatamente el exceso de material de la superficie con una esponja húmeda. Después de la instalación, espere un mínimo de 48 horas para transitar y colocar el IMPERCRETE® GROUT. Proteja las instalaciones con IMPERCRETE® GOLD MARMOL Y GRANITO de la lluvia por un mínimo de 12 horas. Proteja el trabajo de impacto y vibraciones fuertes por 14 días.

Recomendaciones:

En pisos industriales sometidos a químicos moderados o fuertes, utilice IMPERCRETE® GROUT EPOXY. Sólo utilice el IMPERCRETE® GROUT EPOXY para adherir mármol y granito verdes. En entresijos o estructuras con vibración. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero. En superficies verticales, utilice anclajes mecánicos como factor de seguridad. Procure que la superficie, las placas/piezas y el producto estén frescos en el momento de la aplicación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25 °C. En condiciones climáticas adversas, utilice cortinas o pantallas para evitar los rayos directos del sol y fuertes corrientes de viento. Todas las superficies se deben nivelar para que su variación máxima sea de 6 mm en 3 m y de 2 mm en 305 mm. En grandes áreas, en exteriores o cuando sea especificado, disponga juntas de dilatación según se detalla en el manual de TCA (Tile Council of America) más reciente para la instalación de losetas de cerámica, detalle EJ-171 y según la especificación A108.01-3.7 del ANSI (American National Standards Institute): "Requisitos para juntas de movimiento: preparaciones por otros contratistas".

Se debe verificar que la deflexión de pisos con cargas vivas, muertas y de impacto no exceda L/360 en instalaciones de revestimientos cerámicos o L/480 en instalaciones de revestimientos minerales, en donde L es la longitud de tramo. No cubra ni tape con mortero ni con cerámica las juntas con movimiento. De ser necesario, corte las placas/piezas a lo largo de ambos bordes de dicha junta. Instale luego un sellador flexible en todas las juntas de dilatación y de control. Aplicar mortero adhesivo en la parte posterior de placas/piezas con alabeo es fundamental para lograr su correcta adhesión.

Las piedras naturales contienen una variedad de minerales y sustancias químicas tal que imposibilita controlar o predecir su comportamiento o su reacción.

Para adherir piezas de gran formato, piedra pizarra o laja utilice IMPERCRETE PLATINUM en sustitución.