



IMPERMIX® PEGA BLOQUES TIPO M ESTRUCTURAL



BRICKLAYING



ECONOMIC

POLYMER MODIFIED BRICKLAYING MORTAR

MORTERO PARA PEGAR BLOQUES Y LADRILLO

POLYMER
MODIFIED

MODIFICADO CON
POLIMEROS

HIGH COMPRESSION
STRENGTH

ALTA RESISTENCIA A LA
COMPRESION

NET WEIGHT
88 lb

PESO
40 kg



PARA PEGAR BLOQUES Y LADRILLOS
MAYOR RESISTENCIA
MAYOR ECONOMIA

BRICKLAYING POLYMER MODIFIED MORTAR
MAYOR RESISTENCIA
MAYOR ECONOMIA



American Concrete Institute
Advancing concrete knowledge



IMPERMIX® PEGABLOQUES TIPO M

Mortero estructural para pegar
bloques y ladrillos

Mezcla predosificada de cemento pórtland, arenas con granulometría controlada, modificada con polímeros y otros aditivos que forman mortero de alta calidad diseñado para la instalación de bloques de concreto, ladrillo piedra y enchapes en paredes de mampostería

USOS

Como adhesivo para bloques de concreto, ladrillo piedra y enchapes en paredes de mampostería. Reparaciones no estructurales

PEGA BLOQUES

DATOS TECNICOS

- Rendimiento (40 kg) 13-18 bloques 40x20x12 junta de 1.5 cm de espesor
- Resistencia a la compresión ASTM C-109 (28 días) 210 kg/cm²
- Cumple norma ASTM C-270 Tipo M
- Presentación: Sacos de 40Kg

VENTAJAS

- Excelente adherencia
- Aumenta la velocidad de instalación del bloque o ladrillo
- No se agrieta ni fisura
- No requiere ser curado con agua
- Permite dar un buen acabado a la junta entre bloques
- Fácil de usar, solo agregue agua
- Para interiores y exteriores



We are an American
Concrete Institute
member



Our products meet
American National
Standards Institute



We exceed American
Society Testing and
Materials specification



Developed and made
with The United States
of America Technology



IMPERMIX® PEGABLOQUES TIPO M

Mortero estructural para pegar bloques y ladrillos

MODO DE EMPLEO

Preparación de la Superficie:

La superficie que vaya a estar en contacto con el IMPERMIX PEGA BLOQUES TIPO M debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Humedezca la superficie.

Mezclado:

Añada el IMPERMIX® PEGA BLOQUES TIPO M al agua limpia en proporción de 6 litros por cada saco de 40 kg.

Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo.

Nunca añada más agua luego de la mezcla inicial.

Instalación:

Establezca las guías para la instalación y extienda una capa uniforme de IMPERMIX® PEGA BLOQUES TIPO M en la base.

Asiente cada uno de los bloques sobre una capa uniforme de mortero respetando el aplomo y el nivel.

Cada bloque debe tener mortero en la junta vertical antes de ser instalado.

Presione hacia abajo y hacia el bloque colocado anteriormente.

Recoja el exceso de mortero de la junta.

Dé acabado a las juntas cuando el mortero haya obtenido una leve dureza.

Curado:

IMPERMIX® PEGABLOQUES TIPO M requiere los mismos cuidados y el mismo curado que el mortero convencional. Extienda el curado con agua por al menos 7 días.

Recomendaciones

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del concreto. El producto debe estar fresco en el momento de la colocación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25° C. Procure no hacer colocaciones de IMPERMIX® PEGABLOQUES TIPO M si se encuentra lloviendo o si se prevé que va a llover. En caso de estructuras ya fundidas, protéjalas con plástico. El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

Rendimiento:

Información		ASTM C-270	Resultado
Flujo ASTM C-1437	%	110 ± 5	110
Contenido aire ASTM C-231	%	≤ 12	6,9
Contenido VOC	g/L	-	0,0
Retención agua ASTM C-1506	%	≥ 75	≥ 75
Resistencia compresión ASTM C-109 (kg/cm ²)	7 días	-	167,2
	28 días	≥ 175,4	210

Dimensiones del Bloque (cm x cm x cm)	Espesor de la junta	Cantidad de bloques por saco de 40kg
7x19x39	10mm	23-26
9x19x39		19-22
12x19x39		17-20
15x19x39		12-15
19x19x40		10-12
7x19x39	15mm	20-22
9x19x39		17-19
12x19x39		15-17
15x19x39		10-12
19x19x40		8-10