



IMPERMIX[®] MORTERO

Arena y cemento en una sola bolsa

Mezcla predosificada de cemento pórtland, arenas con granulometría controlada, modificada con polímeros y otros aditivos que forman mortero de alta calidad diseñado para construcción y remodelaciones como instalación de bloques de concreto, repello de paredes y pisos, reparaciones varias, etc.

MICROCONCRETOS

USOS

Como adhesivo para bloques de concreto, ladrillo piedra y enchapes en paredes de mampostería. Repello de paredes y pisos. Nivelación de contrapisos. Adhesivo para terrazo. Reparaciones no estructurales, etc.



DATOS TECNICOS

- Rendimiento (40 kg) 2m² por saco para repello de 1cm de espesor 12-16 bloques 40x20x12 junta de 1.5 cm
- Resistencia al corte 1.75 n/ mm²
- Resistencia a la tensión 0.49 n/mm²
- Resistencia a la compresión ASTM C-109 (28 días) 259 kg/cm²
- Cumple norma ASTM C-387 y C-270
- Presentación: 40Kg

VENTAJAS

- Buena adherencia
- Aumenta la velocidad de instalación del bloque o ladrillo
- No se agrieta ni fisura
- No requiere ser curado con agua
- Permite dar un buen acabado a la junta entre bloques
- Fácil de usar, solo agregue agua
- Para interiores y exteriores



We are an American Concrete Institute member



Our products meets American National Standards Institute



We exceed American Society Testing and Materials specification



Developed and made with The United States of America Technology



IMPERMIX® MORTERO

Arena y cemento en una sola bolsa



MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia, agentes curadores y cualquier otro contaminante. Debe estar húmeda pero sin empozamientos.

Mezcle el IMPERMIX® MORTERO con agua a razón de 6 litros por saco de 40 kg.

Deje reposar la mezcla 5-10 minutos. No añada mas agua al IMPERMIX® MORTERO una vez reposado 15 minutos.

PARA PEGA BLOQUES: una vez limpia la superficie aplique una capa uniforme de IMPERMIX® MORTERO en la base.

Coloque los bloques en su sitio, presionando hacia abajo y hacia el bloque colocado anteriormente con un ligero movimiento giratorio.

PARA REPELLO DE PAREDES Y CONTRAPISO una vez limpia la superficie aplique una capa uniforme "cuchareando" o "llaneteando", espere a que se endurezca la capa y aplique la segunda capa de la misma manera y de el acabado final.

Curado:

IMPERMIX® MORTERO requiere los mismos cuidados y el mismo curado que el mortero convencional. Extienda el curado con agua por al menos 7 días.

Recomendaciones

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del concreto. El producto debe estar fresco en el momento de la colocación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25° C. Procure no hacer colocaciones de IMPERMIX® MORTERO si se encuentra lloviendo o si se prevé que va a llover. En caso de estructuras ya fundidas, protéjalas con plástico. El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

